

NAPO-TECH 1

domieszka napowietrzająca

Napo-TECH 1 jest domieszką napowietrzającą, wprowadzającą do mieszanki betonowej stabilne mikropęcherzyki powietrza. Zastosowanie domieszki powoduje zmniejszenie napięcia oraz równomierne rozmieszczenie pęcherzyków. Znacząco zwiększa mrozoodporność oraz odporność na środki odladzające.

ZASTOSOWANIE:

- do wszystkich rodzajów cementu,
- do betonów towarowych,
- do prefabrykacji,
- do betonów specjalnych

SPOSÓB UŻYCIA:

Dozowanie w zakresie od 0,05% do 1,0% masy spoiwa, określone na podstawie wcześniejszych prób.

Napo-TECH 1 jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, dodaje się go do wody zarobowej lub bezpośrednio pod koniec procesu mieszania.

DANE TECHNICZNE:

Postać: jednorodna ciecz.

Barwa: bezbarwna do lekko żółtawej.

Gęstość: $1,02 \pm 0,02$

pH: $7,0 \pm 1$

Zawartość chlorków $\leq 0,10\%$

Zawartość alkaliów $\leq 1,2\%$ masy

OPAKOWANIE:

- Kontenery 1000l metalowe lub plastikowe zwrotne,
- Beczka 200l plastikowa zwrotna.

ZGODNOŚĆ:

- **Napo-TECH 1** jest domieszką zgodną z normą PN-EN 934-2+A1:2012.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:

- Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 5-40°C,
- Po zamarznięciu należy przemieszać,
- Termin przydatności 24 miesięcy,
- Transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Należy przestrzegać przepisów BHP i zaleceń zawartych w dokumentacji produktu,
- Należy stosować odzież roboczą - okulary i rękawice ochronne,
- W przypadku kontaktu ze skórą lub dostania się produktu do oczu przepłukiwać strumieniem bieżącej wody, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
- Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGI:

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: **biuro@chemest.pl**, tel: **791 723 808**