

PLASTYFIKATOR P2000

domieszka uplastyczniająco-upłynniająca

P2000 jest domieszką uplastyczniająco-upłynniającą na bazie zmodyfikowanych polinaftalenów, przeznaczoną do produkcji betonu towarowego i dla zakładów prefabrykacji elementów betonowych. Domieszka zwiększa wytrzymałość, mrozoodporność i wodoszczelność. Dozowanie domieszki pozwala osiągnąć wydłużony czas transportowania mieszanki betonowej. **P2000** jest szczególnie przydatna do produkcji betonu towarowego.

Zastosowanie domieszki P2000 pozwala osiągnąć:

- poprawę zabudowania mieszanki betonowej,
- zwiększenie płynności/spoistości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wytrzymałości mieszanki betonowej,
- zwiększenie wodoszczelności betonu i zmniejszenie jego nasiąkliwości.

ZASTOSOWANIE:

- do wszystkich typów cementu,
- do betonów towarowych,
- do betonów prefabrykowanych,
- do betonów zbrojonych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dozowanie w zakresie od 0,4% do 2,5% masy spoiwa, określone na podstawie wcześniejszych prób. Zalecane dozowanie od 0,8% do 1,2%. **P2000** jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, dodaje się ją do wody zarobowej lub bezpośrednio pod koniec procesu mieszania.

DANE TECHNICZNE:

Postać: jednorodna ciecz.

Barwa: ciemnobrązowa.

Gęstość: $1,16 \pm 0,03$

pH: $5,0 \pm 1$

Zawartość chlorków $< 0,10\%$

Zawartość alkaliów $< 4,415\%$

OPAKOWANIE:

- kontenery 1000l metalowe lub plastikowe zwrotne,
- beczka 200l plastikowa zwrotna.

ZGODNOŚĆ:

- **P2000** jest domieszką zgodną z normą PN-EN 934-2.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:

- przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 5-40°C,
- po zamarznięciu należy przemieszać,
- termin przydatności 12 miesięcy,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR.

BEZPIECZEŃSTWO:

- przestrzeganie przepisów BHP i zaleceń zawartych w dokumentacji produktu,
- stosowanie odzieży roboczej - okularów i rękawic ochronnych,
- w przypadku kontaktu ze skórą lub dostania się produktu do oczu przepłukiwać strumieniem bieżącej wody, w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

UWAGI:

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: **biuro@chemest.pl**

tel: **791 723 808, 604 353 516**